

ESMALTE POLIURETANO ALTOS SOLIDOS

Ideal como acabado para la decoración y protección de superficies metálicas, de fibra de vidrio o de madera

DESCRIPCIÓN

Poliuretano acrílico alifático de altos solidos con pigmentos de alta resistencia a agentes fisicoquímicos y un catalizador en isocianato. La mezcla de ambos produce al aplicarse, una capa sólida de alta dureza, resistente a la abrasión, la humedad y la decoloración; además proporciona excelente durabilidad y capacidad de recubrimiento a largo plazo.

USOS

Se utiliza principalmente como acabado para la decoración y protección de superficies metálicas, de fibra de vidrio o de madera. Para exterior de tanques, tuberías, maquinaria, equipos y estructuras. En una gran variedad de ambientes industriales con alto grado de contaminación (plantas de refinación del petróleo, químicas, petroquímicas, etc.). En cubiertas, superestructuras, obras muertas, camarotes de barcos o de embarcaciones. Para estructuras ubicadas costa afuera o ubicadas en muelles. Para botes de madera expuestos a la intemperie.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Altos solidos por volumen
- ✓ Rápido secado
- ✓ Curado a bajas temperaturas
- ✓ Alta retención de color y brillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD | RANGO | | UNIDADES |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|
| Acabado | Brillante | | |
| Viscosidad, ASTM D562/NTC 559 Comp. A | 60 | 70 | KU |
| Viscosidad, ASTM D562/NTC 559 Comp. B | 64 | 70 | KU |
| Peso neto por galón Comp. A según color | 5.13 | 5.2 | kg/gal |
| Peso neto por galón Comp. B | 4.55 | | kg/gal |
| Sólidos por volumen ASTM D2697/NTC1786 Mezcla | 58 | 60 | % |
| Espesor seco recomendado | 50 | 100 | Micrones |
| Rendimiento teórico a 25 micrones película seca | 87 | 91 | m ² /gal |
| Método de aplicación | Convencional y Airless principalmente | | |
| Relación de mezcla por volumen (Pintura/ Catalizador) | 5:1 | | Volumen |
| Ajustador recomendado lavado de Equipos | Ref. 21050 | | |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| V.O.C. ISO 11890-1 (Mezcla) | 368 | g/l |
|-----------------------------|-----|-----|

NOTA: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.

CRITERIOS BASICOS DE COMPORTAMIENTO EN LABORATORIO

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intemperie acelerada | Método: ASTM G53 para cámara QUV usando lámpara UV-B |
| | Sistema: 75 micrones de Primer Epóxico y 75 micrones de acabado Uretano. |
| | Resultado: Después de 1000 horas, pérdida de brillo no mayor de 10%. |
| Adherencia | Método: ASTM D-4541 |
| | Sistema 1: 75 micrones de Poliuretano de Altos Sólidos, como acabado. |
| | Resultado: No menor a 700 psi |
| | Sistema 2: 75 micrones de Primer Epóxico y como 75 micrones de acabado Uretano. |
| Cabina de humedad y condensación | Resultado: No menor a 1000 psi |
| | Método: ASTM B-117 |
| | Sistema: 75 micrones de Primer Epóxico y 75 micrones de acabado poliuretano. |
| Cámara salina | Resultado: Después de 1000 horas, no se observa ampollamiento, craqueo o delaminación de la película aplicada. |
| | Método: ASTM B-117 |
| | Sistema: 75 micrones de Primer Epóxico y 75 micrones de acabado Uretano. |
| Cámara salina | Resultado: Después de 1000 horas, no presenta ampollamiento, craqueo o delaminación de la película. No presenta óxido más de 1/8 de pulgada medido a partir de la incisión. |

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar libre de polvo, humedad, cera, pintura deteriorada y óxido. Los metales deben estar protegidos con una anticorrosiva apropiada (ver anticorrosivas). Las fibras de vidrio se lijan suavemente en seco, se limpian bien con acetona y se les aplica inmediatamente una mano de Anticorrosiva Epóxica Ref. 10046 / 13229 o Anticorrosiva Epoxi-Atóxica Ref. 10070 / 13350 para obtener la adherencia óptima del esmalte*. Las maderas se lijan en seco para eliminar defectos que puedan afectar el acabado, se limpian bien y se les aplica una mano de Anticorrosiva Epóxica Ref. 10046 / 13229 o Anticorrosiva Epoxi-Atóxica ref. 10070 / 13350 como sellador. Para repintes sobre Esmaltes Poliuretanos de PINTUCO en buen estado, se lijan en seco hasta eliminar completamente el brillo, se limpian con Thinner Pintuco® Ref. 21050 y se aplica de inmediato el Esmalte. Las superficies con pinturas desconocidas

en buenas condiciones o deterioradas o con Esmalte Poliuretanos de PINTUCO deteriorados, se eliminan totalmente con Removedor Pintuco® Ref. 1020 y se tratan según el tipo de material (metal, fibra de vidrio, madera).

Nota: Los anticorrosivos aquí descritos son a manera de ejemplos pero pueden ser utilizados otros autoimpresantes epóxicos previa validación con servicio técnico de Pintuco.

Preparación del producto y Aplicación

Revolver por separado cada componente y con agitadores mecánicos o espátulas limpias los componentes A y B del Esmalte se mezclan hasta obtener su completa uniformidad. Se mezclan por volumen cinco (5) partes del componente A con una (1) parte del componente B. De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades definitivas del esmalte aplicado. Se debe evitar la contaminación de los componentes separados con la mezcla de ellos. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se va a utilizar. Después de una hora a 25°C el producto pierde sus propiedades. Ese tiempo disminuye si la temperatura ambiental aumenta y aumenta si dicha temperatura disminuye. Se deja la mezcla en reposo durante 15 minutos como tiempo de inducción a una temperatura de 25°C. Se aplican una a dos manos para obtener el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secamiento indicados. Los equipos aplicadores se lavan con Thinner PINTUCO Ref. 21050. Los tiempos de secamiento en los Esmaltes Poliuretanos de PINTUCO varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento. Para acelerar el secado del producto especialmente en clima frío, puede utilizarse acelerador Ref. 11399 previa recomendación de personal del servicio técnico. El tiempo de vida útil de la mezcla de los componentes A y B disminuye al aumentar la temperatura y aumenta al disminuir la misma. El rendimiento práctico puede variar, dependiendo de las técnicas de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a ser recubierta o y viceversa. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

| Temperatura | Pintura | Metal | Ambiente | Humedad ambiente |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Normal | 7 °C a 49 °C | 7 °C a 49 °C | 7 °C a 49 °C | 0 a 85 % |
| Mínima | 7 °C | 10 °C | 7 °C | 0 % |
| Máxima | 49 °C | 50 °C | 49 °C | 85 % |

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Los siguientes equipos de aplicación se han encontrado apropiados para la aplicación. Sin embargo se pueden utilizar otros equipos equivalentes.

PISTOLA CONVENCIONAL (Con aire)

| Marca y modelo | Pico de fluido | Nº de capsula de aire |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Devilbiss MBC-150 o JGA | E | 704 o 765 o 78 |
| Binks No.18 o 62 | 66 | 66PB o 66PE |

PISTOLA SIN AIRE (Hidráulico)

| Marca y modelo | Bomba |
|-------------------|-------------------------------------|
| Devilbiss JGB-507 | QFA-514 |
| Graco 205-591 | President 30:1 Bulldog 30:1 mínimo. |
| Binks 500 | Mercury 5C |

Se recomienda agujas o boquillas con orificio de 0,015 a 0,019 pulgadas, dependiendo de la presión disponible y de las condiciones del sitio de trabajo con una presión mínima de 2500 PSI.

RODILLO: Se usa rodillo piel de cordero.

BROCHA: Se usa brocha de cerda natural o nylon.

TIEMPOS DE SECAMIENTO

| Temperatura ambiental | Al tacto (horas) | Secamiento segundas manos (horas) | Tiempo máximo Segunda mano (horas) | Total (días) |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 2 °C | 6 - 8 | 12 - 16 | 24 | 9 - 10 |
| 20 °C | 2 - 3 | 3 a 5 | 20 | 7 - 8 |
| 40 °C | 0.5 - 1 | 2 a 3 | 16 | 6 - 7 |

TEMPERATURA DE SERVICIO

| Temperatura de servicio en seco | Temperatura de servicio intermitente |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| -10 °C a 90 °C | 95 a 100 °C |

PRESENTACIONES

Componente A: 5 Galones – 18.925 Litros

Componente B: Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

| REFERENCIA | EBS |
|-----------------------------------|-----------------|
| 11395 Blanco RAL 9003 | 10015652 Caneca |
| 11396 Negro RAL 9005 | 10015653 Caneca |
| | 10115073 Caneca |
| 11397 Aluminio RAL 9006 | 10015654 Caneca |
| 11398 Verde Maquina RAL 6019 | 10015655 Caneca |
| 11423 Amarillo RAL 1018 | 10015727 Caneca |
| 11426 Rojo RAL 3028 | 10015656 Caneca |
| 11428 Gris RAL 7001 | 10015657 Caneca |
| 11429 Azul Oscuro RAL 5013 | 10015658 Caneca |
| 11440 Naranja RAL 2010 | 10015659 Caneca |
| 11424 Azul Claro RAL 5019 | 10015728 Caneca |
| Azul RAL 5009 | 10201585 Caneca |
| 11380 Activador para Poliuretanos | 10012874 Galón |

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001