

TOP QUALITY® PLUS


Bifuncional: Anticorrosivo y Acabado para la protección de estructuras

DESCRIPCIÓN

Esmaltes alquídico mates y semibrillantes (según referencia) de secamiento al aire, para ser aplicados directamente al metal adecuadamente preparado. Es un producto bifuncional que sirve como primer anticorrosivo y pintura de acabado. Es un producto de alto poder cubriente, alto espesor por mano (2-4 mils con airless), excelente adherencia y rápido secado.

USOS

Para proteger y decorar gran variedad de estructuras metálicas en construcción liviana como bodegas, obras de ingeniería civil, estantería y diversos objetos metálicos en ambientes interiores y exteriores. Apropiado para el uso en nueva construcción y mantenimiento liviano. También puede ser aplicado en superficie de madera.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicación: brocha, rodillo o equipos de pulverización
- ✓ Buena resistencia a la intemperie
- ✓ Buena relación costo beneficio
- ✓ Excelente adherencia y cubrimiento por mano
- ✓ Rápido curado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Acabado	Mate y Semibrillante según color		
Peso neto por galón	4.93	5.03	kg/gal
Viscosidad ASTM D562/NTC 559	70	80	KU
Sólidos por volumen, ASTM 2697/NTC1786(varía según color)	38	43	%
Mezcla por volumen	No aplica		
Espesor seco recomendado	3.0	4.0 mils	%
Rendimiento teórico a 25 micrones película seca	58	64	m ² /gal a 1 mils
Método de aplicación	Brocha o pistola		
Dilución	Ajustadores Pintuco® Ref. 21204 o Ref. 21121		
Tiempo de vida útil de la mezcla	No aplica		
Punto de chispa copa abierta	32		°C
VOC ISO 11890-1	485		g/l

NOTA: El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación, las condiciones ambientales y el espesor requerido.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido. Repare previamente los defectos que puedan afectar la apariencia del acabado final. Los metales requieren ser tratados con medios manual-mecánicos según especificaciones SSPC-SP2 y SSPC-SP3, o con chorro de arena según las especificaciones SSPC-SP5, SSPC-SP6 o SSPC-SP7. El óxido difícil de suprimir se puede tratar mediante preparación de superficie de acuerdo al estándar SSPC-SP1 por medio de Pintóxido marca Pintuco®. Los recubrimientos deteriorados se pueden tratar con removedor Pintuco® Ref. 100014794 (Ref. 1020 comercial). Las superficies como aluminio, hojalata, zinc y metales lisos o pulidos deben tratarse con Wash Primer Base Agua marca Pintuco®, con el fin de obtener óptima adherencia del recubrimiento alquídico.

Preparación del producto y Aplicación

Revuelva bien con espátula limpia la pintura hasta obtener su completa uniformidad. El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola convencional. Para aplicar con brocha diluya un galón de Top Quality Plus con 1/4 galón del Ajustador Pintuco® Ref. 21204 o 21121, o con pistola convencional diluya un galón de Top Quality Plus con 3/8 galón del Ajustador Pintuco® Ref. 21204 o 21121. Aplique de 1 a 2 manos con pistola convencional o rodillo resistente a solventes y 3 manos con brocha hasta alcanzar un espesor recomendado de 3 a 4 mils, dejando secar 40 minutos entre manos (capas). El tiempo de secado al tacto es de 20 minutos a temperatura ambiente (25°C) y el tiempo de secado total es de 72 horas. Tenga en cuenta que los tiempos de secado mencionados pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicado. Lave con Ajustador Pintuco® Ref. 21204 o 21121 los equipos de aplicación.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura	Pintura	Metal	Ambiente	Humedad ambiente
Normal	10 °C a 30 °C	12 °C a 30 °C	10 °C a 30 °C	10 a 30 %
Mínima	5 °C	5 °C	5 °C	0 %
Máxima	40 °C	40 °C	40 °C	95 %

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Los siguientes equipos de aplicación se han encontrado apropiados para la aplicación. Sin embargo se pueden utilizar otros equipos equivalentes.

PISTOLA CONVENCIONAL (Con aire)

Marca y modelo	Pico de fluido	Nº de capsula de aire
Devilbiss NBC-510 o JGA	E	704 o 765 o 78
Binks N° 18 a 62	66	66PB o 66 PE

PISTOLA SIN AIRE (Hidráulico)

Marca y modelo	Bomba
Devilbiss JGB-507	QFA-514
Graco 205-591	President 30:1 Bulldog 30:1
Binks 500	Mercury 5C

BROCHA: Se usa brocha de cerda natural.

RODILLO: Se utiliza rodillo resistente a disolventes.

TIEMPOS DE SECAMIENTO

Temperatura ambiental	Al tacto (minutos)	Secamiento segundas manos (minutos)	Total (horas)
25 °C	10-20	30 a 40	72

*Los tiempos de secamiento varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa. A mayor espesor, mayor tiempo de secamiento.

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

5 Galones – 18.92 Litros

CÓDIGOS**Semi - brillante**

REFERENCIA	EBS
Blanco	10358889 Galón
	10358888 Caneca
Blanco RAL 9002	10382977 Caneca
Negro	10358887 Galón
	10358886 Caneca
Azul RAL 5010	10358893 Galón
	10358892 Caneca
Gris	10358897 Galón
	10358896 Caneca
Rojo Bermellón	10358891 Galón
	10358890 Caneca
Amarillo RAL 1028	10358598 Galón
	10358597 Caneca
Amarillo RAL 1003	10358885 Galón
	10358884 Caneca
Verde RAL 6010	10358895 Galón
	10358894 Caneca
Aluminio	10358899 Galón
	10358898 Caneca

Mate

REFERENCIA	EBS
Amarillo Mate RAL 1003	10361858 Galón*
	10361857 Caneca
Blanco Mate RAL 9003	10285211 Caneca
	10285212 Tambor
Gris Oscuro Mate RAL 7024	10290784 Caneca
	10290785 Tambor*
Gris Claro Mate RAL 7042	10290277 Caneca
Negro Mate	10361859 Caneca
Blanco grisáceo RAL 9002	10395100 Caneca

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001