

# PINTUCO® FILL 7 ANTIHONGOS



Impermeabilizante para cubiertas y terrazas, fuerte barrera contra el agua

## DESCRIPCIÓN

Pintuco® Fill 7 Antihongos es un recubrimiento acrílico impermeable y flexible, para evitar el paso de humedad y filtraciones en cubiertas y terrazas. Reforzado con fibras que le permiten puentear fisuras existentes hasta de 0.7 mm y distribuir los esfuerzos de tensión reduciendo la posibilidad de que se produzca fisuraciones o rompimiento de la película. Diseñado para dar una óptima durabilidad de hasta 7 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación. Producto de bajo VOC.

## USOS

Impermeabilización flexible de placas, cubiertas, canaletas. En terrazas y estructuras en mortero, concreto, ladrillo, tejas de arcilla cocida, zinc o aluminio.

Ideal como solución económica para mantenimiento de sistemas de impermeabilización previos, en buen estado con previa preparación de superficie, exceptuando sistemas de impermeabilización asfáltica.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Listo para usar y de fácil aplicación como una pintura.
- ✓ Flexible, se acomoda a los movimientos de dilatación y contracción de la superficie sin que se despegue o rompa.
- ✓ Por su contenido de fibras puentea fisuras de hasta 0.7mm.
- ✓ No requiere de aplicación de pinturas reflectivas como protección.
- ✓ Se puede dejar como acabado o recubrir con otros productos de Pintuco®.
- ✓ Impermeable al agua en estado líquido, permeable al vapor de agua (deja respirar).

## PRESENTACIONES

Cuarto de 1,2 kg / Galón de 4,2 kg / Cuñete de 20 kg

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO*	VALOR	UNIDAD
Aspecto	Líquido viscoso	%
Aspecto de película	Capa uniforme mate	
Color	Negro, gris, blanco, verde	
Densidad (ASTM D1475)	1.257 – 1.284	kg/L
Sólidos por peso (ASTM D562)	53.5 +/-2	%
Viscosidad 25°C (ASTM D562)	125 - 135	KU
pH a 25°C	8.5 - 9.5	pH
Resistencia a la tensión	2.0	MPa
Elongación	>85	%
Secamiento al tacto (ASTM NTC 598)	20 - 40	min
Secamiento al manejo (ASTM NTC 598)	1 - 2	h
Secamiento total (ASTM DI 640-03)	24	h
<b>RENDIMIENTO APROXIMADO**</b>		
TIPO DE SUPERFICIES	RENDIMIENTO PRÁCTICO	
En superficies lisas	5 - 6 m2/ gal	
En superficies rugosas	3 - 4 m2/ gal	

El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación y del tipo y estado de la superficie.

\* El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

\*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

\*\*Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa, polvo, partículas sueltas, materiales sueltos y otros contaminantes. Superficies esmaltadas o muy selladas, deben ser tratadas mecánicamente de forma tal que se garantice penetración y adherencia.

La superficie debe estar nivelada y tener la pendiente adecuada que permita la circulación de agua evitando empozamientos. Trate fisuras menores a 0.7mm aplicando Pintuco® Fill 7 Antihongos asegurando la penetración del producto al interior de la fisura. Fisuras y juntas (con movimiento) de más de 0.7 mm deben ser selladas con Pintuco® Flex Professional.

### **2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN**

Revuelva bien el producto en el envase antes de aplicar. Aplique la primera capa diluida con agua al 30% con brocha, rodillo o escoba, garantizando que el producto penetre bien en los poros y fisuras de la superficie. Deje secar por espacio de 1 hora, aplique 2 o más capas adicionales del producto sin dilución, una en sentido contrario de la otra, con espacios de secado de 3 horas según las condiciones ambientales.

Las capas aplicadas deben alcanzar un espesor seco mínimo de 0.5mm. Se recomienda instalar tela poliéster como refuerzo en medias cañas, sifones y juntas de dilatación, o en toda el área cuando esta supere los 10m<sup>2</sup>, asegurándose de que la tela quede completamente cubierta con el producto.

No se recomienda Pintuco® Fill 7 Antihongos para cubiertas o superficies con tráfico peatonal permanente. Pintuco® Fill 7 Antihongos tiene una durabilidad de hasta 7 años. Para lograr el desempeño esperado del producto se recomienda hacer inspecciones periódicas verificando cada año el estado de la impermeabilización y realizar un mantenimiento preventivo a los 5 años, que consiste en renovar la impermeabilización aplicando una capa adicional del producto siguiendo las recomendaciones de preparación de la superficie y aplicación.

## **INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES**

- ✓ Chequear condiciones de la loza de concreto que no vayan a afectar la adherencia del producto, tales como curadores y capas de lechada.
- ✓ Las terrazas deben tener una pendiente suficiente para que no tenga empozamiento.
- ✓ Adicionar agua limpia únicamente a la capa de imprimación.
- ✓ Proteger el producto de la lluvia por lo menos durante las primeras 8 horas.
- ✓ El producto aplicado no debe quedar en contacto permanente con agua y se debe evitar empozamientos.
- ✓ No se debe aplicar sobre sistemas existentes de impermeabilización asfáltica, incluyendo mantos.
- ✓ No dejar sobre la impermeabilización objetos pesados o corto punzantes ya que pueden dañarla.
- ✓ Limpie las herramientas lavándolas con agua antes que el producto seque.

- ✓ A los 5 años de aplicado el producto hacer inspección, lavar y aplicar una mano adicional de producto.

#### **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

- ✓ Tela de refuerzo.
- ✓ Pintuco Flex Profesional.
- ✓ Pintuco Fix Profesional.

#### **ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

Si después de utilizar el producto, queda contenido para su posterior uso, reenvase el sobrante en un recipiente limpio y sin cámara de aire para conservar sus propiedades de almacenamiento.

#### **RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

#### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.

#### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 01 8000 111 247 o desde Medellín (604) 325 25 23.

#### **PLANTA CERTIFICADA**

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén - Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

#### **CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS**



ISO 9001 - 2015  
Sistema de gestión de calidad  
CO – SC101-1



ISO 14001 - 2015  
Sistema de gestión ambiental  
CO – SA069-1



OHSAS 18001 - 2007  
Sistema de gestión de seguridad y salud  
ocupacional / CO – OS038-1



#### NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.