

CONSTRUCLEANER RINSE LADRILLO ROJO



**Limpiador para fachadas nuevas y en mantenimiento,
remueve residuos cementosos y sales blancas**

DESCRIPCIÓN

Construcleaner® Rinse Ladrillo Rojo es un limpiador formulado con una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales, para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo rojo. Remueve residuos de cemento y sales blancas (eflorescencias) procedentes de sulfatos y carbonatos presentes en los ladrillos y en el mortero de pega, evitando su fijación.

USOS

- ✓ Para limpieza y remoción de residuos de mortero de pega y otros residuos cementosos de fachadas nuevas en ladrillo rojo que posteriormente van a ser protegidas con hidrófugos **Siliconite® Transparente de Pintuco®**.
- ✓ Para evitar la fijación de sales blancas en el ladrillo rojo.
- ✓ Para desmanchar o repasar fachadas nuevas de ladrillo rojo ya lavadas con ácido.
- ✓ Para la limpieza de pisos nuevos de adoquín rojo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Permite retirar con facilidad residuos de mortero de pega y otros residuos cementosos en fachadas nuevas y en mantenimiento de ladrillo rojo.
- ✓ Encapsula y remueve manchas blancas (eflorescencias) causadas por humedades durante el proceso constructivo o por ácido mal enjuagado, evitando su fijación.
- ✓ Resalta el color natural del ladrillo rojo, desde el mismo momento de la aplicación.
- ✓ Fácil enjuague.
- ✓ Por su efectividad y componentes especiales disminuye el volumen de agua para el enjuague.

PRESENTACIONES

Cuñete 5,3 galones / Tambor 53 galones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO*	VALOR	UNIDAD
Aspecto	Líquido Incoloro	-
Densidad (ASTM D1475)	4,35	kg/gal
RENDIMIENTO**		
Sin diluir		11m ² /gal a 19m ² /gal.
Con una dilución 1:1		23m ² /gal a 38m ² /gal.

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La fachada a tratar debe estar terminada y seca (interna y externamente), los revoques interiores deben tener como mínimo de 28 días de aplicados. Los rebites o emboquillados deben estar completamente terminados y con curado de al menos 28 días. Si hay residuos de morteros gruesos, deben ser retirados previamente por medios mecánicos (espátula). En caso de humedades activas (filtraciones, desagües, escurrimientos de aguas lluvias hacia los muros), deben ser corregidas antes y esperar que sequen previo a la limpieza.

Construcleaner® Rinse Ladrillo Rojo puede ser corrosivo para algunos materiales de la obra, se recomienda proteger elementos metálicos, vidrios, ventanas, puertas, pisos y baldosas esmaltadas antes de comenzar la aplicación.

2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Aplice **Construcleaner® Rinse Ladrillo Rojo** puro o diluido con agua, adicionando primero el agua y luego el producto en un recipiente plástico, según el estado de la superficie y la cantidad de residuos cementosos a remover. Se recomienda realizar ensayos previos con el fin de encontrar la relación de dilución óptima que permita la mayor efectividad del producto. Aplique con tapete, escoba o cepillo de cerda plástica, en el tramo de muro al alcance del

aplicador frotando hasta que se ablanden los residuos de cemento y desaparezcan las eflorescencias blancas.

Utilice una espátula metálica para retirar los residuos de mezcla o mortero que se hayan fijado en las caras de los ladrillos. De ser necesario repita la aplicación de la solución de lavado, estregando sobre los sectores más sucios. Enjuague con agua limpia frotando la superficie en cada enjuague, con un cepillo o escoba preferiblemente diferente al que usó para aplicar, para garantizar que no queden residuos de limpiador. Se recomienda enjuagar con agua aplicada a baja presión (balde, manguera) para evitar saturar de humedad el ladrillo o el piso durante el proceso de enjuague.

En caso de uso de hidrolavadora, maneje una presión baja e instale una boquilla tipo abanico. Se debe evitar que **Construcleaner® Rinse Ladrillo Rojo** se seque sobre la fachada, en tal caso rehumedezca con el producto y enjuague. Permita un secado completo (por lo menos tres días) y luego proteja con hidrófugo **Siliconite® Transparente de Pintuco®**.

INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES

- ✓ Nunca mezcle el **Construcleaner Rinse Ladrillo Rojo** con otras sustancias.
- ✓ El producto puede causar un efecto irritante, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su uso como gafas de protección, guantes hasta el hombro y delantal.
- ✓ Mantenga bien tapado el envase mientras no se esté usando.
- ✓ No debe re empacar el producto en envases metálicos.
- ✓ El producto es corrosivo, debe proteger cuidadosamente los siguientes elementos ya que puede causar manchas si entra en contacto con pisos, perfiles, ventanas, vidrios, baldosas, pinturas y jardines.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

- Siliconite transparente 7.
- Siliconite transparente 10.
- Siliconite transparente 7W.
- Siliconite 12 Ultra.

DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Según el estado de la superficie y el grado de residuos cementosos a remover, aplique el producto puro o diluya (1) una parte de **Construcleaner® Rinse Ladrillo Rojo** con (1) una parte o (2) partes de agua (1:1) ó (1:2). Se recomienda realizar ensayos previos con el fin de encontrar la relación de dilución óptima que permita la mayor efectividad del producto.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ✓ **Construcleaner Rinse Ladrillo Rojo:** debe ser almacenado en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.
- ✓ **Construcleaner Rinse Ladrillo Rojo:** debe ser transportado verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

- ✓ El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- ✓ Utilizar tapabocas, guantes de caucho, gafas de seguridad y delantal de hule para la manipulación del **Construcleaner Rinse Ladrillo Rojo**, evitar el contacto con la piel y los ojos.
- ✓ En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.
- ✓ El producto es corrosivo.
- ✓ Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- ✓ No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.

Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente 01 8000 111 247 o desde Medellín (604) 325 25 23.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén - Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



ISO 9001 - 2015
Sistema de gestión de calidad
CO – SC101-1



ISO 14001 - 2015
Sistema de gestión ambiental
CO – SA069-1



OHSAS 18001 - 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional / CO – OS038-1





NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.